

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

CONCRETE EFFECT

Smooth Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	CONCRETE EFFECT Smooth Effect to efekt dekoracyjny imitujący strukturę polerowanego betonu.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków.
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT Smooth Effect.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT Smooth Effect.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100. Czas schnięcia: 2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P300 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie farbę podkładową CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.



Czas schnięcia: 2 h

3. Tynk dekoracyjny: CONCRETE EFFECT

Wydajność do: 0.8 kg/m²

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku CONCRETE EFFECT. Pracować na powierzchni 3 – 4 m². Po nałożeniu tynku całość pozostawić na około 15 – 20 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem CONCRETE EFFECT.

Czas schnięcia: 12 h

4. Lakier dekoracyjny: CAMELAZUR L100

Wydajność do: 0.115 l/m²

Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski (mikrofibra), pędzel

Na suchą powierzchnię tynku CONCRETE EFFECT Smooth Effect należy nanieść wałkiem malarskim z mikrofibry bezbarwny lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków. Na zewnątrz budynków lakier należy nakładać dwukrotnie.

Czas schnięcia: 4 h

5. Wosk zabezpieczający: CAMEWAX TRANSPARENT

Wydajność do: 0.01 kg/m²

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka miękka, ściereczka z mikrofibry

Na suchą powierzchnię należy nanieść za pomocą pacy weneckiej miękkiej, niewielką ilość wosku bezbarwnego CAMEWAX. Po nałożeniu wosku całość pozostawić do wyschnięcia. Następnie całość spolerować ręcznie (ściereczką z mikrofibry) lub mechanicznie (polerką samochodową 3 – 4 tys. obrotów/minutę).

Czas schnięcia: 2 h

CZAS SCHNIĘCIA
EFEKTU: W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:



Suchy w dotyku: Po 2 h od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

CZYSZCZENIE
NARZĘDZI:

Ciepła woda z mydłem

CZYSZCZENIE
POWIERZCHNI:

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

WARUNKI
NAKLADANIA:

Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

WSKAZÓWKI:

Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

GWARANCJA:

Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i



cameleo®

DECO COATINGS

wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899



KARTA TECHNICZNA EFEKTU
CONCRETE EFFECT
Smooth Effect
WERSJA PL 7.0, DATA: 12-01-2026

www.cameleo.pl