

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

TRAVERTINE

Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	TRAVERTINE Classic Effect to efekt dekoracyjny imitujący strukturę trawertynu.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków.
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu TRAVERTINE .
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu TRAVERTINE.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100. Czas schnięcia: 2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P300 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie farbę podkładową CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.



Czas schnięcia: 2 h

3. Tynk dekoracyjny: TRAVERTINE

Na suchy produkt: 0.8 kg/m

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka, wałek malarski

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku TRAVERTINE. Pracować na powierzchni 3 - 4 m². Po nałożeniu tynku, wałkiem malarskim uformować odpowiedni wzór (podrywając tynk) i całość pozostawić na około 20 - 25 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem TRAVERTINE..

Czas schnięcia: 12 h

4. Lakier dekoracyjny: CAMELAZUR L100

Wydajność do: 0.115 l/m²

Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski (mikrofibra), pędzel

Na suchą powierzchnię tynku TRAVERTINE należy nanieść wałkiem malarskim z mikrofibry bezbarwny lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków. Na zewnątrz budynków lakier należy nakładać dwukrotnie.

Czas schnięcia: 4 h

5. Lakier dekoracyjny: CAMELAZUR L100 + PIGMENT

Wydajność do: 0.04 l/m²

Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski (mikrofibra), pędzel, gąbka poliestrowa

Na suchą powierzchnię tynku TRAVERTINE należy nanieść wałkiem malarskim z mikrofibry zabarwiony pigmentem Cameleo lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków. Należy pracować na powierzchni 2 - 3 m². Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni lakierem Cameleo L100 z pigmentem.

Czas schnięcia: 4 h



**CZAS SCHNIĘCIA
EFEKTU:**

W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:

Suchy w dotyku: Po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

**CZYSZCZENIE
NARZĘDZI:**

Ciepła woda z mydłem

**CZYSZCZENIE
POWIERZCHNI:**

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

**WARUNKI
NAKŁADANIA:**

Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C.

Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

WSKAZÓWKI:

Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.

Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

GWARANCJA:

Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata.



Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

