

## CEMFILLER (na ściany)

Mikrocement

OPIS:	Produkt na bazie białego cementu, modyfikowanego polimerami.
KOLOR:	Baza w kolorze białym/kremowym
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Podłoża niemalowane:</p> <p>Do podłoży niemalowanych zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tynki cementowe i cementowo-wapienne,</li><li>- podłoża betonowe,</li><li>- podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego,</li><li>- gładzie gipsowe,</li><li>- płyty kartonowo-gipsowe.</li></ul> <p>Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz nowe podłoża betonowe należy wysezonować przez minimum 30 dni, przy czym wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%.</p> <p>Podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego należy pozostawić do sezonowania przez minimum 3 dni.</p> <p>Gładzie gipsowe powinny całkowicie wyschnąć.</p> <p>Łączenia płyt kartonowo-gipsowych należy starannie wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach należy pamiętać o usunięciu brudu, kurzu i tłustych plam. Nierówności i spękania wyrównać, a następnie całą powierzchnię zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>Podłoża malowane:</p> <p>Podłoża malowane muszą być mocne i mieć dobrą przyczepność. Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam oraz resztek kleju. Całość zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120-150.</p> <p>Nierówności oraz spękania wyrównać, a następnie zagruntować całą powierzchnię jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	<p>Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (30-32% wody na 1 kg, co odpowiada 6-6,4 l wody na opakowanie 20 kg). Całość dokładnie wymieszać mechanicznie. W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozprowadzić w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i wymieszać mechanicznie. Produkt należy zużyć w ciągu 2 godzin od</p>



wymieszania z wodą. W przypadku pracy na powierzchniach większych niż przewidziane w pojemności opakowania jednostkowego, zawartość opakowań jednostkowych należy wymieszać w jednym opakowaniu zbiorczym.

**APLIKACJA:** Paca wenecka miękka. Maksymalna grubość warstwy 10mm

**INFORMACJE TECHNICZNE:** Rozcieńczalnik - Woda  
Ciężar właściwy - 1,79 g/cm<sup>3</sup> (zawartość wody 30%)  
Wydajność do - Produkt suchy: 1,5 kg/m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 1mm  
Wydajność praktyczna - Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.  
pH - Ok. 8.2 ± 10% (zawartość wody 30%)

**REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE** CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P3000

**CZYSZCZENIE NARZĘDZI:** Ciepła woda z mydłem.

**CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI** Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

**CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:** W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:  
Suchy w dotyku - po 8-12 godzinach od nałożenia.  
Utwardzenie - po 48 godzinach od nałożenia

**WARUNKI NAKŁADANIA:** Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C.  
Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%

**SKŁADOWANIE I TRANSPORT:** Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC – +25oC. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.  
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).

**OPAKOWANIA:** 20 kg

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:** Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszanki) Chemicznej.

**UWAGI:** Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.



---

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

---

**GWARANCJA:**

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu

---

**PRODUCENT:**

CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

---

