

CONCRETE EFFECT

Tynk dekoracyjny

OPIS:	Jednowarstwowy tynk dekoracyjny, imitujący strukturę betonu.
KOLOR:	Szara baza
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Podłoża niemalowane:</p> <p>Do podłoży niemalowanych zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none">- tynki cementowe i cementowo-wapienne,- podłoża betonowe,- podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego,- gładzie gipsowe,- płyty kartonowo-gipsowe. <p>Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz nowe podłoża betonowe należy wysezonować przez minimum 30 dni, przy czym wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%.</p> <p>Podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego należy pozostawić do sezonowania przez minimum 3 dni.</p> <p>Gładzie gipsowe powinny całkowicie wyschnąć.</p> <p>Łączenia płyt kartonowo-gipsowych należy starannie wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach należy pamiętać o usunięciu brudu, kurzu i tłustych plam. Nierówności i spękania wyrównać, a następnie całą powierzchnię zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>Podłoża malowane:</p> <p>Podłoża malowane muszą być mocne i mieć dobrą przyczepność. Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam oraz resztek kleju. Całość zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120-150.</p> <p>Nierówności oraz spękania wyrównać, a następnie zagruntować całą powierzchnię jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	<p>Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (33-35% H₂O na 1 kg). Całość dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowany tynk pozostawić na około 15 min., a następnie ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozprowadzić w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i całość dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowany tynk pozostawić na około 15 min., a następnie ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pracy na</p>



.....
płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

.....
APLIKACJA: Paca wenecka. Tynk jednowarstwowy.

.....
INFORMACJE TECHNICZNE: Rozcieńczalnik - Woda
Ciężar właściwy - 1.6 g/ml (zawartość wody 33%)
Wydajność do - Suchy produkt: 0.8 kg/m²
Wydajność praktyczna - Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH - Ok. 7.9

.....
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300

.....
CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Ciepła woda z mydłem.

.....
CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA POWIERZCHNI Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

.....
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU: W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:
Suchy w dotyku - po 2 godzinach od nałożenia.
Utwardzenie - po 7 dniach od nałożenia

.....
WARUNKI NAKŁADANIA: Temperatura nakładania +10°C - +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C.
Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%

.....
SKŁADOWANIE I TRANSPORT: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC - +25oC. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).

.....
OPAKOWANIA: 2 kg, 8 kg, 16 kg

.....
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.

.....
ATESTY/NORMY: PN-EN 15824:2010

.....
VOC VOC: 1.4 g/l
Kategoria VOC: A/l



Limit VOC: 200 g/l

UWAGI:

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA:

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu

PRODUCENT:

CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

