

## TRAVERTINE

Tynk dekoracyjny

OPIS:	Tynk dekoracyjny jednowarstwowy, imitujący strukturę trawertynu.
KOLOR:	Kremowa baza
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Podłoża niemalowane:</p> <p>Do podłoży niemalowanych zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tynki cementowe i cementowo-wapienne,</li><li>- podłoża betonowe,</li><li>- podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego,</li><li>- gładzie gipsowe,</li><li>- płyty kartonowo-gipsowe.</li></ul> <p>Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz nowe podłoża betonowe należy wysezonować przez minimum 30 dni, przy czym wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%.</p> <p>Podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego należy pozostawić do sezonowania przez minimum 3 dni.</p> <p>Gładzie gipsowe powinny całkowicie wyschnąć.</p> <p>Łączenia płyt kartonowo-gipsowych należy starannie wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach należy pamiętać o usunięciu brudu, kurzu i tłustych plam. Nierówności i spękania wyrównać, a następnie całą powierzchnię zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>Podłoża malowane:</p> <p>Podłoża malowane muszą być mocne i mieć dobrą przyczepność. Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam oraz resztek kleju. Całość zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120-150.</p> <p>Nierówności oraz spękania wyrównać, a następnie zagruntować całą powierzchnię jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	<p>Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (33-35% H<sub>2</sub>O na 1 kg). Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozprowadzić w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku</p>



pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

**APLIKACJA:** Paca wenecka. Tynk jednowarstwowy.

**INFORMACJE TECHNICZNE:** Rozcieńczalnik - Woda  
Ciężar właściwy - 1.56 g/ml (zawartość wody 33%)  
Wydajność do - Suchy produkt: 1.25 kg/m<sup>2</sup>  
Wydajność praktyczna - Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.  
pH - Ok. 12.4 (zawartość wody 33%)

**REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE:** CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300

**CZYSZCZENIE NARZĘDZI:** Ciepła woda z mydłem.

**CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI:** Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

**CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:** W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:  
Suchy w dotyku - po 2 godzinach od nałożenia.  
Utwardzenie - po 7 dniach od nałożenia

**WARUNKI NAKŁADANIA:** Temperatura nakładania +10°C - +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C.  
Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%

**SKŁADOWANIE I TRANSPORT:** Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC - +25oC. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.  
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).

**OPAKOWANIA:** 2 kg, 8 kg, 16 kg

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:** Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.

**ATESTY/NORMY:** PN-EN 15824:2010

**VOC:** VOC: 1.0 g/l  
Kategoria VOC: A/l



---

Limit VOC: 200 g/l

---

**UWAGI:**

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

---

**GWARANCJA:**

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu

---

**PRODUCENT:**

CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

---

