

## UNI CONCRETE METALLIC

Tynk dekoracyjny

OPIS:	Jednowarstwowy tynk dekoracyjny, imitujący strukturę betonu z metaliczną poświatą.
KOLOR:	Szara baza metaliczna.
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Podłoża niemalowane:</p> <p>Do podłoży niemalowanych zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tynki cementowe i cementowo-wapienne,</li><li>- podłoża betonowe,</li><li>- podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego,</li><li>- gładzie gipsowe,</li><li>- płyty kartonowo-gipsowe.</li></ul> <p>Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz nowe podłoża betonowe należy wysezonować przez minimum 30 dni, przy czym wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%.</p> <p>Podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego należy pozostawić do sezonowania przez minimum 3 dni.</p> <p>Gładzie gipsowe powinny całkowicie wyschnąć.</p> <p>Łączenia płyt kartonowo-gipsowych należy starannie wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach należy pamiętać o usunięciu brudu, kurzu i tłustych plam. Nierówności i spękania wyrównać, a następnie całą powierzchnię zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>Podłoża malowane:</p> <p>Podłoża malowane muszą być mocne i mieć dobrą przyczepność. Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam oraz resztek kleju. Całość zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120-150.</p> <p>Nierówności oraz spękania wyrównać, a następnie zagruntować całą powierzchnię jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	<p>Produkt gotowy do użycia. Całość wymieszać ręcznie lub mechanicznie.</p> <p>W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.</p>
APLIKACJA:	Paca wenecka. Tynk jednowarstwowy.



INFORMACJE TECHNICZNE:	Rozcieńczalnik - Woda Ciężar właściwy - 1.4 g/cm <sup>3</sup> Wydajność do - 0.85-1 kg/m <sup>2</sup> Wydajność praktyczna - Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji. pH - Ok. 8,05 +/-10%
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%: Suchy w dotyku - po 12 godzinach od nałożenia. Utwardzenie - po 7 dniach od nałożenia
WARUNKI NAKLADANIA:	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%
SKŁADOWANIE I TRANSPORT:	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC – +25oC. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA:	8 kg, 16 kg
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
ATESTY/NORMY:	PN-EN 15824:2017
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA:	λ10,dry,mat 0,61 W/(m·K) (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A12 dla P = 50% i gęstości ≤ 1600 kg/m <sup>3</sup> )
REAKCJA NA OGIEŃ:	Klasa reakcji na ogień zgodnie z: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1228 z dnia 20 marca 2017r: Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych objęte normą zharmonizowaną EN 15824 / Klasa B-s2, d0



---

Obciążenie przy zniszczeniu, N  
Przyczepność, N/mm<sup>2</sup>  
Typ zniszczenia

Wartość wymagana  $\geq 0,3$  / Wartość średnia 1,3 +/- 0,5

---

ZABEZPIECZENIA  
BIOCYDOWE

Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

---

UWAGI:

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

---

GWARANCJA:

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu

---

PRODUCENT:

CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

---

