

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TRAVERTINE

Tynk dekoracyjny



OPIS:	Tynk dekoracyjny jednowarstwowy, imitujący strukturę trawertynu.
KOLOR:	Kremowa baza
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Podłoża niemalowane: Do podłoży niemalowanych zaliczamy: – tynki cementowe i cementowo-wapienne, – podłoża betonowe, – podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego, – gładzie gipsowe, – płyty kartonowo-gipsowe. Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz nowe podłoża betonowe należy wysezonować przez minimum 30 dni, przy czym wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. Podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego należy pozostawić do sezonowania przez minimum 3 dni. Gładzie gipsowe powinny całkowicie wyschnąć. Łączenia płyt kartonowo-gipsowych należy starannie wyszpachlować. We wszystkich wymienionych podłożach należy pamiętać o usunięciu brudu, kurzu i tłustych plam. Nierówności i spękania wyrównać, a następnie całą powierzchnię zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100. Podłoża malowane: Podłoża malowane muszą być mocne i mieć dobrą przyczepność. Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam oraz resztek kleju. Całość zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120–150. Nierówności oraz spękania wyrównać, a następnie zagruntować całą powierzchnię jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (33-35% H₂O na 1 kg). Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozproszyc w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA:	Paca wenecka. Tynk jednowarstwowy.



INFORMACJE TECHNICZNE:	Rozcieńczalnik - Woda Ciężar właściwy - 1.56 g/ml (zawartość wody 33%) Wydajność do - Suchy produkt: 1.25 kg/m ² Wydajność praktyczna - Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji. pH - Ok. 12.4 (zawartość wody 33%)
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%: Suchy w dotyku - po 2 godzinach od nałożenia. Utwardzenie - po 7 dniach od nałożenia
WARUNKI NAKŁADANIA:	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%
SKŁADOWANIE I TRANSPORT:	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA:	2 kg, 8 kg, 16 kg
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
ATESTY/NORMY:	PN-EN 15824:2010
VOC	VOC: 1.0 g/l Kategoria VOC: A/I Limit VOC: 200 g/l
UWAGI:	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.



Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA:

Cameleo Leśniewicz Grądkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu

PRODUCENT:

CAMELEO Leśniewicz Grądkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

